

14

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 503 394 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92103413.8**

51 Int. Cl. 5: **C08G 65/20**

22 Anmeldetag: **28.02.92**

30 Priorität: **13.03.91 DE 4108046**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.09.92 Patentblatt 92/38

64 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB IT NL

71 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
W-6700 Ludwigshafen(DE)

72 Erfinder: **Weyer, Hans-Jürgen, Dr.**
Neckarpromenade
W-6800 Mannheim 1(DE)
Erfinder: **Fischer, Rolf, Dr.**
Bergstrasse 98
W-6900 Heidelberg(DE)
Erfinder: **Jeschek, Gerhard, Dr.**
Im Zaunrücken 14
W-6718 Grünstadt(DE)
Erfinder: **Müller, Herbert, Dr.**
Carostrasse 53
W-6710 Frankenthal(DE)

54 Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Monocarbonsäuren.

57 Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Carbonsäuren, in dem man Tetrahydrofuran oder Mischungen von Tetrahydrofuran mit insgesamt bis zu 95 mol-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Tetrahydrofuran, eines oder mehrerer Comonomerer aus der Gruppe der cyclischen Ether und Acetale in Abwesenheit von Wasser und in Gegenwart einer Carbonsäure und eines wasserfreien Heteropolysäure-Katalysators polymerisiert.

EP 0 503 394 A2

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Monocarbonsäuren.

Polyoxyalkylenglykol-Monoester von Carbonsäuren auf der Basis von Tetrahydrofuran (THF), im folgenden als Poly-THF-Monoester bezeichnet, werden gemäß EP-A 286 454 hergestellt, indem man THF durch eine Lewis- bzw. Brönsted-Säurekatalysierte Ringöffnungspolymerisation zu Polyoxybutylenglykol, auch Polytetrahydrofuran (Poly-THF) genannt, polymerisiert und die Polymerisation durch die Zugabe eines Carbonsäurehalogenids und anschließende hydrolytische Aufarbeitung des Reaktionsgemisches oder durch die Zugabe eines Carbonsäuresalzes, unter Bildung des Poly-THF-Monoesters abbricht. Da bei diesem Verfahren sehr starke und hochkorrosive Lewis- oder Brönsted-Säure-Katalysatoren, wie Antimonhexafluorid, Silberantimonhexafluorid, Silbertetrafluoroborat oder Trifluormethansulfonsäure, angewandt werden müssen, welche wiederum die Verwendung besonders korrosionsbeständiger Spezialwerkstoffe erfordern, entsteht bei diesem Verfahren ein hoher apparativer Aufwand. Abgesehen davon erhält man bei dieser Herstellungsmethode stark polydisperse Poly-THF-Monoester, d.h., die so erhaltenen Poly-THF-Monoester haben eine breite Molekulargewichtsverteilung. In der Regel sind aber Poly-THF-Monoester mit einer möglichst engen Molekulargewichtsverteilung erwünscht. Darüber hinaus ist die Verwertbarkeit der so erhaltenen Poly-THF-Monoester infolge ihrer hohen Farbzahl je nach Art ihrer Verwendung stark eingeschränkt.

JP-A 83 028/1983 lehrt die Polymerisation von THF in Gegenwart eines Carbonsäurehalogenids oder Carbonsäureanhydrids, wobei eine Heteropolysäure als Katalysator unter wasserfreien Bedingungen benutzt wird. Dabei entstehen jedoch Poly-THF-Diester, welche nicht selektiv in die entsprechenden Monoester umgewandelt werden können und aus diesem Grunde vollständig zu Poly-THF hydrolysiert werden.

Somit war es bislang nicht möglich, Poly-THF-Monoester mit einer engen Molekulargewichtsverteilung und einer niedrigen Farbzahl, selektiv und wirtschaftlich, auf direktem Wege, also in einer Reaktionsstufe, aus den Monomeren herzustellen. Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, dieses Problem zu lösen.

Dementsprechend wurde ein Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Carbonsäuren gefunden, daß dadurch gekennzeichnet ist, daß man Tetrahydrofuran oder Mischungen von Tetrahydrofuran mit insgesamt bis zu 95 mol-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an THF, eines oder mehrerer Comonomeren aus der Gruppe der cyclischen Ether und Acetale in Abwesenheit von Wasser und in Gegenwart einer

Monocarbonsäure und eines wasserfreien Heteropolysäure-Katalysators polymerisiert.

Erfindungsgemäß werden nach dem vorliegenden Verfahren Polyoxyalkylenglykol-Monoester von Carbonsäuren auf der Basis von Polyoxybutylenglykol hergestellt, d.h., der Polyoxyalkylenglykolrest der Polyoxyalkylenglykol-Monoester kann ausschließlich aus Poly-THF bestehen, er kann aber auch noch zusätzlich aus comonomeren Bausteinen aus der Gruppe der cyclischen Ether und Acetale aufgebaut sein.

Als comonomere cyclische Ether und Acetale werden zweckmäßigerweise 3, 4, 5, 6 und/oder 7-gliedrige cyclische Ether und/oder Acetale im erfindungsgemäßen Polymerisationsverfahren eingesetzt. Es können aber auch höhergliedrigere, cyclische Ether, wie bicyclische Ether, Kronenether oder oligomere cyclische Ether aus Oxybutylen-Einheiten, also cyclische Oligomere des THF's verwendet werden. Als Beispiele für solche comonomeren cyclischen Ether und Acetale seien die folgenden Verbindungen genannt: Ethylenoxid, Propylenoxid, Isobutylenoxid, Epichlorhydrin, Oxetan, 3,3-Dimethyloxetan, 3,3-Bis-chlormethyloxetan, Methyltetrahydrofurane, 1,3-Dioxolan, Tetrahydropyran, Dioxane, Trioxan, Oxepan.

Im allgemeinen werden die Comonomeren in Mengen von insgesamt bis zu 95 mol-%, bevorzugt von 0,1 bis 70 mol-%, insbesondere von 1 bis 30 mol-%, bezogen auf eingesetztes Tetrahydrofuran verwendet. Besonders bevorzugt werden nach dem erfindungsgemäßen Verfahren Poly-THF-Monoester von Carbonsäuren allein aus dem Monomeren THF hergestellt.

Die erfindungsgemäße Polymerisation wird durch Heteropolysäuren katalysiert.

Als Heteropolysäuren im Sinne der vorliegenden Erfindung werden anorganische Polysäuren mit mindestens zwei verschiedenen Zentralatomen verstanden, welche aus schwachen, mehrbasischen Sauerstoffsäuren eines Metalls, vorzugsweise aus denen des Chroms, Molybdäns, Vanadiums und Wolframs und/oder den entsprechenden Oxiden dieser Metalle CrO_3 , MoO_3 , V_2O_5 bzw. WO_3 , und denen eines anderen Metalls oder Nichtmetalls, beispielsweise Arsen, Bor, Jod, Phosphor, Selen, Silicium, Germanium oder Tellur als gemischte, partielle Anhydride entstehen. In der Regel hat das Atomverhältnis zwischen den erstgenannten und den letztgenannten Elementen in diesen Heteropolysäuren den Wert 2,5 bis 12, vorzugsweise beträgt das Atomverhältnis 9 oder 12.

Als Heteropolysäuren, welche im erfindungsgemäßen Verfahren Einsatz finden können, seien die folgenden Verbindungen beispielhaft genannt:

Dodecamolybdatophosphorsäure ($\text{H}_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40} \cdot n\text{H}_2\text{O}$),
Dodecamolybdatokieselsäure ($\text{H}_4\text{SiMo}_{12}\text{O}_{40}$)

nH_2O),
 Dodecamolybdatocer (IV)-Säure ($H_8CeMo_{12}O_{42} \cdot nH_2O$),
 Dodecamolybdatarsen (V)-Säure ($H_3AsMo_{12}O_{40} \cdot nH_2O$),
 Hexamolybdatochrom (III)-Säure ($H_3CrMo_6O_{24} \cdot nH_2O$),
 Hexamolybdatonickel (II)-Säure ($H_4NiMo_6O_{24} \cdot 5H_2O$),
 Hexamolybdatojodsäure ($H_5JMo_6O_{24} \cdot nH_2O$),
 Octadecamolybdatodiphosphorsäure
 ($H_6P_2Mo_{18}O_{62} \cdot 11H_2O$),
 Octadecamolybdatodiarsen (V)-Säure
 ($H_5As_2Mo_{18}O_{62} \cdot 25H_2O$),
 Nonamolybdatomangan (IV)-Säure ($H_6MnMo_9O_{32} \cdot nH_2O$),
 Undecamolybdatovanadatophosphorsäure
 ($H_4PMo_{11}VO_{40} \cdot nH_2O$),
 Decamolybdatodivanadatophosphorsäure
 ($H_5PMo_{10}V_2O_{40} \cdot nH_2O$),
 Dodecavanadatophosphorsäure ($H_7PV_{12}O_{36} \cdot nH_2O$),
 Dodecawolframokieselsäure ($H_4SiW_{12}O_{40} \cdot 7H_2O$),
 Dodecawolframtophosphorsäure ($H_3PW_{12}O_{40} \cdot nH_2O$),
 Dodecawolframoborsäure ($H_5BW_{12}O_{40} \cdot nH_2O$),
 Octadecawolframtophosphorsäure ($H_6P_2W_{18}O_{62} \cdot 14H_2O$),
 Octadecawolframodiarsen (V)-Säure
 ($H_5As_2W_{18}O_{62} \cdot 14H_2O$),
 Hexamolybdatohexamolframtophosphorsäure
 ($H_3PMo_6W_6O_{40} \cdot nH_2O$).

Selbstverständlich können auch Mischungen von Heteropolysäuren eingesetzt werden. Vorzugsweise werden im erfindungsgemäßen Verfahren aufgrund ihrer guten Verfügbarkeit Dodecawolframtophosphorsäure, Dodecawolframokieselsäure, Dodecamolybdatophosphorsäure, Nonamolybdatophosphorsäure und Dodecamolybdatokieselsäure eingesetzt.

Bevorzugt werden die freien Heteropolysäuren erfindungsgemäß angewandt, es ist aber auch möglich, deren Salze, insbesondere deren Alkalimetall- und Erdalkalimetallsalze als Katalysatoren zu benutzen. Die Heteropolysäuren und deren Salze sind bekannte Verbindungen und können nach bekannten Verfahren, beispielsweise nach den Methoden von Brauer (Herausgeber): Handbuch der Präparativen Anorganischen Chemie, Band III, S. 1774-1798, Enke, Stuttgart, 1981 oder nach den Verfahren von Top. Curr. Chem. 76, 1 (1978), hergestellt werden.

Die so hergestellten Heteropolysäuren liegen in hydratisierter Form vor und werden vor ihrer Verwendung im erfindungsgemäßen Verfahren vom darin enthaltenen, koordinativ gebundenen Wasser befreit. Diese Dehydratisierung kann vorteilhaft

thermisch, beispielsweise nach dem Verfahren von Makromol. Chem. 190, 929 (1989) durchgeführt werden. Eine andere Möglichkeit zur Dehydratisierung der Heteropolysäuren besteht je nach verwendeter Heteropolysäure darin, daß man die Heteropolysäure in einem organischen Lösungsmittel, beispielsweise in einem Dialkylether oder Alkohol löst, das Wasser mit dem organischen Lösungsmittel aus seiner koordinativen Bindung mit der Heteropolysäure verdrängt und azeotrop mit dem Lösungsmittel auskristallisiert. Nach diesen Methoden hergestellte, wasserfreie Heteropolysäuren können als Katalysator direkt in das erfindungsgemäße Verfahren eingeführt werden.

Die Heteropolysäure-Katalysatoren können auch als Heterogenkatalysatoren im erfindungsgemäßen Verfahren verwendet werden. Dazu wird zweckmäßigerweise die Heteropolysäure auf ein unter den Reaktionsbedingungen inertes Trägermaterial, wie Aktivkohle, Siliciumdioxid, Titandioxid oder Zirkoniumdioxid, nach an sich herkömmlichen Methoden aufgebracht, beispielsweise indem man das betreffende Trägermaterial mit einer Lösung der Heteropolysäure in einem Lösungsmittel, vorzugsweise einem organischen Lösungsmittel, trinkt und anschließend bei Temperaturen von 100 bis 300, vorzugsweise 130 bis 250 °C, unter reduziertem Druck trocknet.

Als weitere essentielle Komponente enthält das Reaktionsgemisch zur erfindungsgemäßen Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Carbonsäuren eine Monocarbonsäure.

Im erfindungsgemäßen Verfahren sind prinzipiell alle Arten von Monocarbonsäuren einsetzbar, wie aliphatische, cycloaliphatische, aromatische und araliphatische Carbonsäuren. Diese können weiterhin noch unter den Reaktionsbedingungen inerte Substituenten wie Alkylgruppen, Halogenatome oder Ethergruppen tragen. Desgleichen können vorteilhaft ungesättigte aliphatische oder cycloaliphatische Carbonsäuren umgesetzt werden.

Zweckmäßigerweise werden im erfindungsgemäßen Verfahren jedoch aliphatische C_1 - bis C_{18} -Monocarbonsäuren sowie aromatische Monocarbonsäuren, wie Benzoesäure, benutzt. Vorzugsweise werden aliphatische C_1 - bis C_8 -Monocarbonsäuren sowie Benzoesäure verwendet. Besonders bevorzugt ist die Verwendung von C_1 - bis C_4 -Monocarbonsäuren, wie Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Pivalinsäure, Acrylsäure oder Methacrylsäure.

Der Carbonsäuregehalt der Reaktionsmischung beeinflusst das mittlere Molekulargewicht des entstehenden Polymerisates. In der Regel gilt, daß je höher der Gehalt an Carbonsäure in der Reaktionsmischung ist, desto niedriger das mittlere Molekulargewicht des entstehenden Polymerisates ausfällt. Dementsprechend nimmt das mittlere Moleku-

largewicht des erzeugten Polymeren bei abnehmendem Carbonsäuregehalt der Reaktionsmischung zu. Bei sehr geringen Carbonsäuregehalten können sich vermehrt cyclische Oxyalkylenoligomere bilden.

Unter der Bezeichnung "mittleres Molekulargewicht" oder "mittlere Molmasse" wird hier und im folgenden das Zahlenmittel M_n des Molekulargewichts der im gebildeten Polymerisat enthaltenen Polymeren verstanden.

Des weiteren beeinflußt der Carbonsäuregehalt der Reaktionsmischung deren Phasenverhalten. Bei hohen Carbonsäuregehalten besteht die Reaktionsmischung aus einer homogenen Phase, weswegen später die Abtrennung des Katalysators bei der Aufarbeitung des Reaktionsgemisches erschwert werden kann. Bei sehr niedrigen Carbonsäuregehalten wird die Heteropolysäure nicht vollständig von der Reaktionsmischung gelöst. Im erfindungsgemäßen Verfahren wird bevorzugt mit solchen Carbonsäuregehalten der Reaktionsmischung gearbeitet, bei denen sich zwei homogene, flüssige Phasen im Reaktionsgemisch bilden, wobei die schwerere, untere Phase den größten Teil des Heteropolysäure-Katalysators und der Carbonsäure neben monomerem Ausgangsmaterial und frisch gebildetem Polymer enthält und wobei die leichtere, obere Phase neben Restmengen an Carbonsäure und Katalysator im wesentlichen aus dem monomeren Ausgangsmaterial und darin gelöstem Polymer zusammengesetzt ist.

Zweckmäßigerweise arbeitet man, insbesondere bei der diskontinuierlichen Ausgestaltung, im erfindungsgemäßen Verfahren mit Carbonsäuregehalten von 0,1 bis 15 Mol, vorteilhaft von 1 bis 8 Mol Carbonsäure pro Mol Heteropolysäure. Da bei der kontinuierlichen Betriebsweise des erfindungsgemäßen Verfahrens ein Teil der in der oberen, produkt- und monomerhaltigen Phase gelösten Carbonsäure laufend, zusammen mit dem Produkt aus dem Reaktor ausgetragen wird, die in der unteren, katalysatorhaltigen Phase befindliche Carbonsäure aber bei der Herstellung des Polyoxyalkylenglykol-Monoesters verbraucht wird, ist es vorteilhaft, die Carbonsäurezufuhr zur Reaktionsmischung zwecks Ergänzung der verbrauchten und ausgetragenen Carbonsäure so zu steuern, daß sich die oben genannten Konzentrationsverhältnisse in der Katalysatorphase einstellen. Unter diesen Bedingungen bildet sich das oben beschriebene Reaktionssystem aus zwei homogenen, flüssigen Phasen aus, in dem Polyoxyalkylenglykol-Monoester praktisch beliebiger mittlerer Molmassen, insbesondere jedoch solche Polyoxyalkylenglykol-Monoester mit den wirtschaftlich besonders wichtigen mittleren Molmassen von 500 bis 3500, gezielt und mit guter Selektivität hergestellt werden können.

Es wurde gefunden, daß es zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern bestimmter mittlerer Molmassen und einer engen Molekulargewichtsverteilung insbesondere beim kontinuierlichen Verfahren vorteilhaft ist, daß die zur Herstellung eines solchen Polymeren erforderliche Carbonsäurekonzentration in der Katalysatorphase soweit als möglich konstant gehalten wird. Es wird daher im kontinuierlichen Verfahren vorteilhaft so vorgegangen, daß die Carbonsäure im Reaktionsgemisch, entsprechend ihrem Verbrauch bei der Umsetzung, unter Berücksichtigung der zusammen mit der produkthaltigen Oberphase ausgetragenen Carbonsäure und unter Berücksichtigung der Verteilung der Carbonsäure zwischen Katalysatorphase und Oberphase, laufend durch Zuführung frischer oder rückgeführter Carbonsäure in der Weise ergänzt wird, daß die Carbonsäurekonzentration in der Katalysatorphase weitgehend konstant gehalten wird. Bei der diskontinuierlichen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wirken sich die oben genannten Faktoren naturgemäß in der Regel nicht so kritisch auf das Verfahrensergebnis aus wie im kontinuierlichen Verfahren.

Allerdings stand bislang kein verlässliches Verfahren zur Verfügung, nach dem die Carbonsäurekonzentration in der konzentrierten, heteropolysäurehaltigen Katalysatorphase gemessen werden konnte, insbesondere gab es kein Meßverfahren nach dem die Carbonsäurekonzentration in dieser Katalysatorphase hinreichend schnell und genau gemessen werden konnte, um die Zufuhr frischer Carbonsäure entsprechend den Anforderungen eines kontinuierlichen, industriellen Verfahrens über eine damit gekoppelte Analogsteuerung regeln zu können.

Es wurde gefunden, daß die Konzentration der Carbonsäure in der Katalysatorphase vorteilhaft durch die Messung der elektrischen Leitfähigkeit der flüssigen Katalysatorphase ermittelt werden kann. Die Messung der elektrischen Leitfähigkeit kann beispielsweise mit Hilfe der Techniken, Schaltungen und Meßanordnungen, wie sie von T. und L. Shedlovsky in A. Weissberger, B.W. Rossiter (Ed.) *Techniques of Chemistry*, Band I, Seite 163 bis 204, Wiley-Interscience, New York, 1971, beschrieben sind, im erfindungsgemäßen Verfahren durchgeführt werden. Die Konzentration der betreffenden Carbonsäure in der Katalysatorphase läßt sich einfach mit Hilfe des erhaltenen Leitfähigkeitsmeßwertes anhand einer vorher aufgestellten Eichkurve feststellen. In der Regel ist es empfehlenswert, für die unterschiedlichen, angewandten Carbonsäure-Heteropolysäure-Systeme individuelle Eichkurven zu erstellen. Da die Leitfähigkeitsmessung ein elektrisches Meßverfahren ist, kann die Meßeinrichtung sehr einfach mit der Carbonsäuredosiervorrichtung zum Zwecke der Analogsteuerung der Carbonsäure-

rezugabe gekoppelt werden. Dieses kombinierte Meß- und Dosiervfahren wirkt sich insbesondere bei der kontinuierlichen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens sehr vorteilhaft auf die Produktqualität aus.

Das Molgewicht des im erfindungsgemäßen Verfahrens gebildeten Polyoxyalkylenglykol-Monoesters ist nicht allein von der Menge des zugesetzten Heteropolysäure-Katalysators und der Carbonsäure abhängig, sondern wird auch von der Art der verwendeten Heteropolysäure bzw. der eingesetzten Carbonsäure beeinflusst.

Beispielsweise wird unter ansonsten gleichen Bedingungen bei der Umsetzung von THF und Ameisensäure mit wasserfreier Dodecawolframatophosphorsäure ein Polymer mit einer mittleren Molmasse von 1500 erhalten, wohingegen bei der Verwendung von Benzoesäure ein Polymer mit einer mittleren Molmasse von 2900 gebildet wird und bei Verwendung von Essigsäure als Carbonsäure zusammen mit Dodecamolybdatophosphorsäure wird ein Poly-THF-Monoacetat der mittleren Molmasse 1800 gewonnen, wohingegen mit Dodecawolframatokieselsäure ein Poly-THF-Monoacetat der mittleren Molmasse 2000 entsteht.

Durch Variierung der Reaktionsparameter Menge, Art der verwendeten Heteropolysäure und Carbonsäure lassen sich so Polyoxyalkylenglykol-Monoester mit einem bestimmten, mittleren Molekulargewicht und gleichzeitig einer relativ engen Molekulargewichtsverteilung maßgeschneidert herstellen. Die Einstellung dieser Verfahrensparameter läßt sich in der Regel mit einigen wenigen Routineversuchen optimal abstimmen.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann kontinuierlich oder diskontinuierlich ausgeführt werden. Zweckmäßigerweise wird dazu die Heteropolysäure in Mengen von 10 bis 300 Gew.-Teilen, vorzugsweise von 50 bis 150 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile des verwendeten Monomeregemischs oder 100 Gew.-Teile Tetrahydrofuran eingesetzt. Es ist auch möglich größere Mengen des Heteropolysäure-Katalysators einzusetzen.

Die Heteropolysäure kann in fester Form der Umsetzung zugeführt werden, worauf sie durch das Inkontaktbringen mit den weiteren Reaktanten nach und nach unter Ausbildung der flüssigen Katalysatorphase solvatisiert wird. Man kann auch so verfahren, daß man die feste Heteropolysäure mit der zu verwendenden Carbonsäure und/oder dem zu verwendenden Monomer anmaischet und die dabei erhaltene Katalysatorlösung als flüssige Katalysatorphase in den Reaktor leitet. Dabei kann sowohl die Katalysatorphase als auch das monomere Ausgangsmaterial im Reaktor vorgelegt werden. Es können aber auch beide Komponenten gleichzeitig in den Reaktor eingeleitet werden.

Die Polymerisation wird üblicherweise bei

Temperaturen von 0 bis 150 °C, vorzugsweise bei 30 bis 80 °C, vorgenommen. Vorzugsweise wird dabei unter Atmosphärendruck gearbeitet, das Arbeiten unter Druck, vornehmlich unter dem Eigen-
druck des Reaktionssystems, kann sich aber
gleichfalls als zweckmäßig und vorteilhaft erweisen. Da die Polymerisation vorzugsweise in einem Zweiphasensystem durchgeführt wird, muß für eine gute Durchmischung der beiden Phasen gesorgt werden. Dazu ist es erforderlich, daß die Reaktoren sowohl bei der chargenweisen als auch bei der kontinuierlichen Verfahrensweise mit leistungsfähigen Mischeinrichtungen, beispielsweise Rührwerken, ausgestattet sind. Beim diskontinuierlichen Verfahren wird dazu in der Regel ein Rührkessel verwendet, wobei die beiden flüssigen Phasen nach beendeter Umsetzung voneinander getrennt werden.

Bevorzugt wird jedoch die kontinuierliche Verfahrensweise angewandt. Dabei kann die Umsetzung in herkömmlichen, für kontinuierliche Verfahren geeigneten Reaktoren oder Reaktorarrangierungen, beispielsweise in Rohrreaktoren, welche mit Innenausbauten ausgestattet sind, die eine gute Durchmischung des Zweiphasensystems gewährleisten oder aber auch in Rührkesselkaskaden ausgeführt werden, wobei sich an die Umsetzung noch die kontinuierliche Abscheidung der Katalysatorphase von der monomer- und produkthaltigen Oberphase anschließt. Vorteilhaft wird im erfindungsgemäßen Verfahren eine Apparatur eingesetzt, wie sie in der Figur schematisch dargestellt ist.

Bei dieser Apparatur handelt es sich um einen mit einem Phasenabscheider 2 kombinierten Rührkessel 1 von ansonsten an und für sich herkömmlicher Bauart, der entweder mit Außen- oder Innenheizung ausgerüstet sein kann und der mit in der Regel separaten Einlaßstutzen 5 für die Zuleitung der einzelnen Reaktanten und die Begasung mit Inertgas versehen ist. In der Figur wurde der Übersichtlichkeit wegen auf die Darstellung der Kesselheizung verzichtet und nur ein Einlaßstutzen 5, stellvertretend für alle weiteren, eingezeichnet. Des weiteren sind an den Reaktor eine Vorrichtung zum Druckausgleich 6 und ein Ablaßstutzen 7 angebaut. Alle diese Vorrichtungen sind mit separaten Steuervorrichtungen 8, 9 und 10, beispielsweise Schiebern oder Ventilen, versehen, welche das Öffnen und Schließen dieser Stutzen sowie die Regelung des Zulaufs ermöglichen. Der Reaktor ist mit einem Rührwerk 12 versehen, welches durch die mit der Buchse 13 abgedichtete Führung 11 nach außen verbunden ist. Mit dem Phasenabscheider 2 steht der Rührkessel 1 über die etwa in Höhe des oberen bzw. unteren Drittels angebrachten Zuführungen 3 bzw. 4 in Verbindung. Die bei der Umsetzung erhaltene Produktlösung wird über den Auslaßstutzen 18, welcher zweckmäßigerweise ober-

halb der Zuführung 3 angebracht ist, aus der Apparatur abgezogen. Der Abfluß der Produktlösung wird über die Steuervorrichtung 19, die z.B. ein Schieber oder ein Ventil sein kann, geregelt.

Zum Betrieb dieser kontinuierlichen Apparatur werden die Reaktanten im Reaktor vorgelegt und bei der gewünschten Reaktionstemperatur mit dem Rührwerk 12 intensiv durchmischt, wobei eine emulsionsartige Mischung aus Katalysatorphase und Oberphase entsteht. Die durch das Rührwerk im Reaktionsgemisch erzeugte Strömung hat zur Folge, daß die emulsionsartige Mischung über die Zuführung 3 in den Phasenabscheider 2 gelangt, worin sich die Katalysatorphase und die monomer- und produktthaltige Oberphase aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichten entmischen. Dabei scheiden sich etwa oberhalb der gestrichelten Linie 16 und unterhalb der gestrichelten Linie 17 aus der trüben, emulsionsartigen Reaktionsmischung die farblose, produktthaltige Oberphase bzw. die je nach verwendeter Heteropolysäure unterschiedlich gefärbte, klare Katalysatorphase ab. Die Produktphase wird über den Auslaß 18 abgezogen, dieweil die Katalysatorphase über die Zuführung 4, infolge des vom Rührwerk 12 erzeugten Sogs, wieder in den Rührkessel zurückfließt und dort erneut mit der monomer- und produktthaltigen Oberphase verwirbelt wird. Die Linien 14 und 15 bezeichnen den ungefähren Flüssigkeitsmeniskus bzw. -pegel in Rührkessel bzw. Phasenabscheider im Betrieb. Über die Einfüllstutzen 5 wird frisches Monomer und frische Carbonsäure in den Rührkessel eingetragen. Dabei wird die Carbonsäurezufuhr mit Hilfe der in die flüssige Katalysatorphase eintauchenden Leitfähigkeitsmeßzelle 20 so gesteuert, daß der gewünschte Carbonsäuregehalt in der Katalysatorphase im Rahmen der Regelgenauigkeit konstant bleibt.

Frisches Monomer wird üblicherweise über eine Füllstandsregelung gesteuert in den Reaktor eindosiert. Zweckmäßigerweise wird frisches Monomer in dem Maße zugeführt, wie Produkt und nicht umgesetztes Monomer aus der Reaktionsapparatur ausgetragen werden. Auf diese Weise kann auch die Reaktionszeit, mithin die Polymerisationszeit, gesteuert werden, womit ein weiteres Mittel zur Beeinflussung und Einstellung des mittleren Molekulargewichtes des entstehenden Polymeren zur Verfügung steht. Im allgemeinen wird die Polymerisation in Abhängigkeit von der Katalysatormenge und der Reaktionstemperatur beim chargenweisen Verfahren während eines Zeitraumes von 0,5 bis 50 Stunden, vorzugsweise von 1 bis 10 Stunden und besonders bevorzugt von 1 bis 8 Stunden durchgeführt. Beim kontinuierlichen Verfahren werden üblicherweise Verweilzeiten von 1 bis 8 und vorzugsweise von 2 bis 5 Stunden eingestellt. Zu Beginn der kontinuierlichen Umsetzung benötigt

das beschriebene Reaktionssystem eine gewisse Zeit bis sich ein stationäres Gleichgewicht eingestellt hat und während der es vorteilhaft sein kann, den Auslaß 18 mit Hilfe der Steuervorrichtung 19 geschlossen zu halten, also keine Produktlösung aus der Reaktionsapparatur auszutragen.

Die Katalysatorphase verbleibt in der Reaktionsapparatur und wird entsprechend den Katalysatorverlusten, die durch den Austrag geringer Katalysatormengen mit der produktthaltigen Oberphase entstehen, laufend durch Zufuhr neuen und/oder gegebenenfalls durch die Rückführung des ausgetragenen Katalysators ergänzt.

Wird zur Herstellung der Poly-THF-Monoester ein Heteropolysäure-Heterogenkatalysator verwendet, kann dieser als Suspensionskatalysator, vorzugsweise aber als Festbettkatalysator eingesetzt werden. Bei Anwendung eines Festbettkatalysators kann die Reaktionsmischung in der Sumpf- oder Rieselfahrweise über den Heteropolysäure-Heterogenkatalysator geleitet werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird vorteilhaft unter einer Inertgasatmosphäre durchgeführt, wobei beliebige Inertgase, wie Stickstoff oder Argon, verwendet werden können. Die Reaktanten werden vor ihrer Verwendung von gegebenenfalls darin enthaltenem Wasser und Peroxiden befreit.

Der Zusatz von unter den Reaktionsbedingungen inerten, organischen Lösungsmitteln, beispielsweise aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie halogenierten Kohlenwasserstoffen ist möglich und kann sich dahingehend vorteilhaft auswirken, daß die Phasentrennung von Katalysator- und Oberphase erleichtert wird. In der Regel dient im erfindungsgemäßen Verfahren das Monomere sowohl als Reaktant als auch als Lösungsmittel.

Die Aufarbeitung der polymerisathaltigen oberen Phase kann z.B. auf die Weise erfolgen, daß man darin enthaltene Heteropolysäure-Spuren durch Zusatz einer Base, wie verdünnten Alkalimetall- oder Erdalkalimetall-Hydroxyden, Ammoniaklösung, Alkalimetall- oder Erdalkalimetallcarbonatlösungen oder -hydrogencarbonatlösungen neutralisiert, daß darin enthaltene Monomer abdestilliert und den im Destillationsrückstand verbliebenen Polyoxyalkylenglykol-Monoester zur Abtrennung ausgefallener Salze filtriert. Das bei der Destillation zurückgewonnene Monomer kann selbstverständlich wieder in die Umsetzung zurückgeführt werden.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können Polyoxyalkylenglykol-Monoester von Monocarbonsäuren und insbesondere Poly-THF-Monoester von Monocarbonsäuren wirtschaftlich und in guter Ausbeute, selektiv und mit einer engen Molekulargewichtsverteilung sowie in sehr reiner Form erhalten werden. Die erfindungsgemäß herstellbaren

Monoester finden beispielsweise als Weichmacher (US-A 4 482 411), Imprägniermittel (DE-A 29 32 216), Monomere (EP-A 286 454), Emulgatoren und Dispergierhilfsmittel (JP-A 138 452/1987) Verwendung und werden außerdem noch zum Deinken bei der Wiederaufarbeitung von Altpapier (JP-A 303 190/1988) eingesetzt.

Beispiele

Die mittleren Molmassen (M_n) der gemäß den Beispielen hergestellten Polymeren wurden mittels Gelpermeationschromatographie bestimmt, wobei ein standardisiertes Polystyrol zur Eichung verwendet wurde. Aus den erhaltenen Chromatogrammen wurde das Zahlenmittel M_n nach der Gleichung $M_n = \sum c_i / \sum c_i / M_i$ berechnet, in der c_i für die Konzentration der einzelnen Polymerspezies i im erhaltenen Polymergemisch steht und in der M_i das Molekulargewicht der einzelnen Polymerspezies i bedeutet. Die Molekulargewichtsverteilung, im folgenden als Dispersität D bezeichnet, wurde aus dem Verhältnis von Gewichtsmittel des Molekulargewichts (M_w) und Zahlenmittel des Molekulargewichts (M_n) nach der Gleichung $M_w / M_n = D$ errechnet. Das Gewichtsmittel M_w wurde aus den erhaltenen Chromatogrammen mit Hilfe der Formel $M_w = \sum c_i \cdot M_i / \sum c_i$ bestimmt, in der c_i und M_i die genannte Bedeutung haben.

Die zur Bestimmung der Dispersität herangezogenen Proben waren nicht wie allgemein üblich einer vorherigen Kurzweg-Destillation zur Entfernung flüchtiger, kurzkettiger Polymere unterzogen worden, weshalb ein höherer Wert für D ermittelt wurde, als er nach einer vorausgegangenen Kurzweg-Destillation zu erwarten gewesen wäre.

Alle eingesetzten Reaktanten waren wasser- und peroxidfrei.

Beispiel 1

50 g wasserfreie Dodecawolframatophosphorsäure wurden in 100 g THF, das 1 Gew.-% Ameisensäure enthält, gelöst und 4 Stunden bei 60 °C in einer Stickstoffatmosphäre gerührt. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wurden die beiden flüssigen Phasen getrennt. Aus der oberen Phase wurden nach Abdestillieren des unumgesetzten THF 12 g eines klaren, farblosen, viskosen Polymeren erhalten. Das erhaltene Poly-THF-Monoformiat hatte ein mittleres Molekulargewicht (M_n) von 1500.

Beispiel 2

50 g wasserfreie Dodecamolybdatophosphorsäure wurden in 100 g trockenem Tetrahydrofuran, das 1,3 Gew.-% Essigsäure enthält, gelöst und 4 Stunden in einer Stickstoffatmosphäre bei 60 °C

gerührt. Nach Abkühlung der Reaktionsmischung auf Raumtemperatur wurden die beiden flüssigen Phasen getrennt. Aus der oberen Phase wurden nach Abdestillieren des unumgesetzten THF 12 g eines klaren, farblosen, viskosen Polymeren der mittleren Molmasse (M_n) 1800 erhalten.

Beispiel 3

50 g wasserfreie Dodecawolframatophosphorsäure wurden in 100 g trockenem THF, das 2,7 Gew.-% Benzoesäure enthält, gelöst und 4 Stunden bei 60 °C in einer Stickstoffatmosphäre gerührt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wurden die beiden flüssigen Phasen getrennt. Aus der oberen Phase wurden nach Abdestillieren des unumgesetzten THF 20 g eines klaren, farblosen, viskosen Polymeren der mittleren Molmasse 2900 erhalten. Die Dispersität hatte den Wert 2,0.

Beispiel 4

500 g wasserfreie Dodecawolframatophosphorsäure wurden in 1000 g trockenem THF, das 3,5 Gew.-% Essigsäure enthält, gelöst und 4 Stunden bei 60 °C unter einer Stickstoffatmosphäre gerührt. Anschließend wurden während 100 Stunden pro Stunde 250 g THF mit einem Gehalt von 3,5 Gew.-% Essigsäure zugeführt und die gleiche Menge an oberer Phase aus dem Reaktor entfernt. Die aus dem Reaktor ausgetragene, produktthaltige Oberphase wurde mit dem gleichen Volumen n-Heptan versetzt, wobei sich flüssige Heteropolysäure abschied. Nachdem sich die beiden Phasen getrennt hatten, wurde die organische Phase über Aktivkohle geleitet und die leicht flüchtigen Bestandteile wie THF, Essigsäure und Heptan im Vakuum abgezogen. Der THF-Umsatz betrug durchschnittlich 22 %. Das entstandene Poly-THF-monoacetat hatte ein mittleres Molekulargewicht M_n von 1800, eine Dispersität von 1,7 und eine Farbzahl (APHA) kleiner als 10.

Beispiel 5

50 g wasserfreie Dodecawolframatophosphorsäure wurden in einer Mischung aus 80 g THF und 20 g 1,4-Dioxan, die 3,6 Gew.-% Essigsäure enthält, gelöst und 4 Stunden bei 60 °C in einer Stickstoffatmosphäre gerührt. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wurden die beiden flüssigen Phasen getrennt. Aus der oberen Phase wurden nach Abdestillieren von nicht umgesetztem THF, 1,4-Dioxan und Essigsäure 24 g eines klaren, viskosen Polymeren erhalten. Das entstandene, copolymere Polyoxyalkylenglykol-Monoacetat hatte ein mittleres Molekulargewicht (M_n) von 1400.

Beispiel 6

Für die Polymerisation wurde ein Trägerkatalysator eingesetzt, der Dodecawolframtophosphorsäure auf Aktivkohle enthielt. Der Katalysator wurde folgendermaßen hergestellt: 150 g nicht getrocknete Dodecawolframtophosphorsäure wurden in 1500 g trockenem THF gelöst, mit 750 g Aktivkohle (Merck, Korngröße 0,5 bis 0,85 mm) versetzt und zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wurde der Trägerkatalysator abfiltriert und vor Einsatz so lange bei 150 °C im Vakuum getrocknet, bis im Katalysator kein Wasser mehr nachweisbar war. Der Trägerkatalysator enthielt 10 Gew.-% $H_3PW_{12}O_{40}$.

150 g des so hergestellten Katalysators wurden in einem ölbeheizten Doppelmantelrohr als Festbett angeordnet. Über diesen Katalysator wurde eine Mischung von 330 g THF und 6 g Essigsäure bei 60 °C für acht Stunden im Kreis gefahren. Danach wurde die flüssige Phase im Vakuum eingeeengt. Es verblieb ein klarer, viskoser Rückstand von 8,2 g Poly-THF-Monoacetat.

Beispiel 7


50 g wasserfreie Dodecawolframtophosphorsäure wurden in 100 g trockenem Tetrahydrofuran, das 1,3 Gew.-% Essigsäure enthielt, gelöst und 4 Stunden in einer Stickstoffatmosphäre bei 60 °C gerührt. Nach Abkühlung der Reaktionsmischung auf Raumtemperatur wurden die beiden flüssigen Phasen getrennt. Aus der oberen Phase wurden nach Abdestillieren des unumgesetzten THF 18 g eines klaren, farblosen viskosen Polymeren der mittleren Molmasse (M_n) 2000 erhalten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Monocarbonsäuren, dadurch gekennzeichnet, daß man Tetrahydrofuran oder Mischungen von Tetrahydrofuran mit insgesamt bis zu 95 mol-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Tetrahydrofuran, eines oder mehrerer Comonomerer aus der Gruppe der cyclischen Ether und Acetale in Abwesenheit von Wasser und in Gegenwart einer Monocarbonsäure und eines wasserfreien Heteropolysäure-Katalysators polymerisiert.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Polyoxybutylenglykol-monoester von Monocarbonsäuren herstellt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Polymerisation diskonti-

nuierlich in Gegenwart von 0,1 bis 15 Mol Carbonsäure pro Mol Heteropolysäure durchführt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Heteropolysäure in Mengen von 20 bis 300 Gew.-Teilen pro 100 Gew.-Teile des verwendeten Monomers einsetzt.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Polymerisation bei Temperaturen von 0 bis 150 °C ausführt.
6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Polymerisation in einem Zweiphasensystem ausführt.
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung kontinuierlich in einem Zweiphasensystem durchführt und dabei eine Carbonsäurekonzentration von 0,1 bis 15 Mol Carbonsäure pro Mol Heteropolysäure in der Katalysatorphase einstellt.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung in einem mit einem Phasenabscheider kombinierten Rührkessel durchführt.
9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung mit einem auf einem Träger aufgetragenen Heteropolysäure-Katalysator ausführt.



This Page Blank (usp¹)

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 503 394 A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **92103413.8**

51 Int. Cl.⁵: **C08G 65/20**

22 Anmeldetag: **28.02.92**

30 Priorität: **13.03.91 DE 4108046**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.09.92 Patentblatt 92/38

84 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB IT NL

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **25.08.93 Patentblatt 93/34**

71 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen(DE)

72 Erfinder: **Weyer, Hans-Jürgen, Dr.**
Neckarpromenade
W-6800 Mannheim 1(DE)
Erfinder: **Fischer, Rolf, Dr.**
Bergstrasse 98
W-6900 Heidelberg(DE)
Erfinder: **Jeschek, Gerhard, Dr.**
Im Zaunrücken 14
W-6718 Grünstadt(DE)
Erfinder: **Müller, Herbert, Dr.**
Carostrasse 53
W-6710 Frankenthal(DE)

54 Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Monocarbonsäuren.

57 Verfahren zur Herstellung von Polyoxyalkylenglykol-Monoestern von Carbonsäuren, in dem man Tetrahydrofuran oder Mischungen von Tetrahydrofuran mit insgesamt bis zu 95 mol-%, bezogen auf die eingesetzte Menge an Tetrahydrofuran, eines oder mehrerer Comonomerer aus der Gruppe der cyclischen Ether und Acetale in Abwesenheit von Wasser und in Gegenwart einer Carbonsäure und eines wasserfreien Heteropolysäure-Katalysators polymerisiert.

EP 0 503 394 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 10 3413

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
D,A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 175 (C-179)3. März 1983 & JP-A-58 083 028 (DAICEL KK) * Zusammenfassung *	1	C08G65/20
D,A	US-A-4 482 411 (W. D. STEPHENS ET AL.) * Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 20; Beispiel 1 *	1	
A	DATABASE WPIL Week 8720, Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 87-139977 & JP-A-62 079 223 (ASAHI CHEMICAL IND KK) * Zusammenfassung *	1,9	
A	EP-A-0 003 112 (BASF AG) * Ansprüche *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C08G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschließdatum der Recherche 09 JUNI 1993	Prüfer BOEKER R.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☒ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)